



Collection Screen.
Automatisch gut.



Collection Screen

Tuchkollektion Screen

MONTANA




ETNA



SAHARA



BORA BORA



Screen - 52102 White / Pearl

STOFFEMPFEHLUNG FÜR ZWECKBAU

Aus Hitzeschutzgründen muss der g-Wert $\leq 10\%$ sein

Damit der Blendschutz gewährleistet ist muss die Transparenz $\leq 5\%$ sein.

Die Lichttransmission muss $\geq 5\%$ sein damit man eine optimale Tageslichtnutzung hat.



Um den denkbar besten thermischen Schutz zu erzielen, sollten Sie einen Stoff wählen, der eine möglichst niedrige Wärmedurchlässigkeit (Te) aufweist, und eher eine dunkle Farbe.



Screen: Montana




52101 White / White



(A)

52102 White / Pearl



(B)




(A)

M36 020207 White / White Pearl




(B)



(A)

0702 Pearl White



(B)



520103 Pearl / Pearl




(A)


52104 Pearl / Grey



(B)



52105 Grey / Grey



(A)

52142 White / Grey




(B)



(A)

0201 White Grey




(B)



(A)

52106 Grey / Charcoal




(B)



(A)

M38 300120 Charcoal Gris Lin



(B)



52107 Charcoal / Charcoal



(A)


52179 Bronze / Pearl



(B)



52182 Charcoal / Bronze



(B)




52178 Bronze / Bronze



(A)

52108 Charcoal



(B)

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



Screen: Montana




(A)

4949 RAL 9006




(B)




(A)

M31 010207 Grey White Pearl




(B)




(A)

52144 Anthracite Grey




(B)




(A)

52143 Deep Black



(B)



(A)

52180 Bronze / Grey




(B)







Screen: Etna




0909 Mandarin



0109 Grey Mandarin





(A)




(B)



0505 Canary



(A)



(B)



(A)



(B)




(A)




(B)




(A)




(B)



(A)



(B)



(A)



(B)

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



Screen: Sahara



(A) 52177 Sand / Bronze



(B)



(A) 52181 Grey / Sand




(B)



52176 Sand / Sand



(A) 0710 Pearl / Sand



(B)



(A) M45 070210 Pearl White Sand



(B)



(A) M37 200710 Linen Pearl Sand



(B)



(A) 52172 Pearl / Linen



(B)



(A) 1002 Sand White



(B)



(A) 52171 White / Sand



(B)




(A) 52173 Linen / Linen



(B)




(A) 52174 Linen / White




(B)




(A) 1001 Sand Grey



(B)



(A) 52175 Linen / Grey



(B)



(A) 1111 RAL 7048



(B)


Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.




Screen: Bora Bora



4040 Marine



(A)



0140 Grey Marine




(B)




(A)

0750 Pearl Green




(B)




(A)

0740 Pearl Marine



(B)




(A)

M01 010330 Grey Turquoise Charcoal




(B)




(A)

0103 Grey Turquoise




(B)




(A)

0703 Pearl Turquoise




(B)



(A)

M02 020310 White Turquoise Sand




(B)



(A)

0150 Grey Green




(B)


Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



Satiné 5501




(A)



(B)

3030




(A)


0130



(B)




(A)




(B)

0101




(A)

0102



(B)




(A)



(B)

0707



(A)

0207




(B)


Satiné 21154*




Reverse side




0101



0102



0202



0707



0210



2020



3030

*Tuch nur im EU-Raum verfügbar.

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

** Satiné 5500

Brandschutzklasse	M1	B1	C-s3 d0	Gewicht/m²	0,52kg	Dicke	0,75mm
--------------------------	----	----	---------	-------------------	--------	--------------	--------

* Soltis 7635

Brandschutzklasse	M1	B1	C-s3 d0	Gewicht/m²	0,52kg	Dicke	0,73mm
--------------------------	----	----	---------	-------------------	--------	--------------	--------

Montana		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
*52101 White / White		0.25	0.63	0.12	0.25	0.10
*52102 White / Pearl	A	0.19	0.53	0.28	0.17	0.07
	B	0.19	0.48	0.33	0.17	0.07
**M36 020207 White White Pearl	A	0.19	0.57	0.24	0.18	0.08
	B	0.19	0.60	0.21	0.18	0.08
**0702 Pearl White	A	0.17	0.50	0.33	0.16	0.08
	B	0.17	0.45	0.38	0.16	0.08
*52103 Pearl / Pearl		0.16	0.38	0.46	0.13	0.06
*52104 Pearl / Grey	A	0.11	0.29	0.60	0.10	0.05
	B	0.11	0.24	0.65	0.10	0.05
*52105 Grey / Grey		0.07	0.16	0.77	0.06	0.04
*52142 Grey / White	A	0.11	0.26	0.63	0.10	0.05
	B	0.11	0.35	0.54	0.10	0.05
**0201 White Grey	A	0.12	0.37	0.51	0.10	0.06
	B	0.11	0.48	0.41	0.09	0.05
*52106 Grey / Charcoal	A	0.06	0.12	0.82	0.06	0.04
	B	0.06	0.09	0.85	0.06	0.04

Etna		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
**0909 Mandarin		0.18	0.44	0.38	0.07	0.07
**0109 Grey Mandarin	A	0.09	0.30	0.61	0.05	0.05
	B	0.09	0.26	0.65	0.05	0.05
**0108 Grey Orange	A	0.10	0.32	0.58	0.07	0.05
	B	0.11	0.26	0.63	0.07	0.06
**M65 100508 Sand Canary Orange	A	0.15	0.43	0.42	0.11	0.07
	B	0.15	0.42	0.43	0.11	0.07
**M64 100520 Sand Canary Linen	A	0.16	0.45	0.39	0.12	0.07
	B	0.16	0.43	0.41	0.12	0.07

Bora Bora		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
**4040 Marine		0.14	0.25	0.61	0.05	0.05
**0140 Grey Marine	A	0.08	0.22	0.70	0.05	0.05
	B	0.08	0.21	0.71	0.05	0.05
**0740 Pearl Marine	A	0.13	0.28	0.59	0.08	0.06
	B	0.13	0.31	0.56	0.07	0.06
**M01 010330 Grey Turq. Charcoal	A	0.08	0.20	0.72	0.06	0.05
	B	0.08	0.20	0.72	0.06	0.05
**0103 Grey Turquoise	A	0.09	0.30	0.61	0.06	0.05
	B	0.09	0.26	0.65	0.06	0.05

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
**M38 300120 Charcoal Gris Lin	A	0.06	0.19	0.75	0.05	0.05
	B	0.06	0.13	0.81	0.06	0.05
*52107 Charcoal / Charcoal		0.06	0.06	0.88	0.06	0.04
*52179 Bronze / Pearl	A	0.05	0.15	0.80	0.05	0.04
	B	0.05	0.22	0.73	0.05	0.04
*52182 Charcoal / Bronze	A	0.05	0.06	0.89	0.05	0.05
	B	0.05	0.06	0.89	0.05	0.05
*52178 Bronze / Bronze		0.04	0.07	0.89	0.04	0.04
*52108 Charcoal / Grey	A	0.06	0.10	0.84	0.06	0.04
	B	0.06	0.13	0.81	0.06	0.04
**4949 RAL 9006	A	0.11	0.37	0.52	0.10	0.05
	B	0.11	0.37	0.52	0.08	0.04
**M31 010207 Grey White Pearl	A	0.10	0.34	0.56	0.08	0.06
	B	0.10	0.28	0.62	0.04	0.04
*52144 Anthracite Grey		0.05	0.06	0.89	0.05	0.04
*52143 Deep Black		0.04	0.05	0.91	0.05	0.04
*52180 Bronze / Grey	A	0.05	0.10	0.85	0.05	0.04
	B	0.05	0.12	0.83	0.05	0.04

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
**0105 Grey Canari	A	0.10	0.33	0.57	0.07	0.04
	B	0.09	0.28	0.63	0.07	0.05
**0705 Pearl Canary	A	0.16	0.42	0.42	0.15	0.07
	B	0.16	0.40	0.44	0.15	0.08
**0205 White Canary	A	0.19	0.58	0.23	0.18	0.08
	B	0.19	0.61	0.20	0.17	0.07
**0505 Canary		0.20	0.51	0.29	0.17	0.08

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
**0703 Pearl Turquoise	A	0.13	0.38	0.49	0.10	0.06
	B	0.14	0.38	0.48	0.09	0.06
**M02 020310 White Turq. Sable	A	0.17	0.49	0.34	0.13	0.08
	B	0.17	0.55	0.28	0.13	0.07
**0150 Grey Green	A	0.09	0.26	0.65	0.06	0.05
	B	0.09	0.23	0.68	0.06	0.05
**0750 Pearl Green	A	0.14	0.33	0.53	0.11	0.06
	B	0.14	0.34	0.52	0.11	0.06

** Satiné 5500

Brandschutzklasse	M1	B1	C-s3 d0	Gewicht/m²	0,52kg	Dicke	0,75mm
--------------------------	----	----	---------	-------------------	--------	--------------	--------

* Soltis 7635

Brandschutzklasse	M1	B1	C-s3 d0	Gewicht/m²	0,52kg	Dicke	0,73mm
--------------------------	----	----	---------	-------------------	--------	--------------	--------

Sahara		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
*52177 Sand / Bronze	A	0.06	0.26	0.68	0.06	0.04
	B	0.06	0.18	0.76	0.06	0.04
*52181 Grey / Sand	A	0.06	0.22	0.72	0.05	0.04
	B	0.06	0.27	0.67	0.05	0.04
*52176 Sand / Sand		0.10	0.37	0.53	0.08	0.05
**0710 Pearl Sand	A	0.14	0.38	0.48	0.12	0.07
	B	0.14	0.37	0.49	0.12	0.07
**M45 070210 Pearl White Sand	A	0.15	0.43	0.42	0.14	0.07
	B	0.15	0.41	0.44	0.14	0.07
**M37 200710 Linen Pearl Sand	A	0.16	0.45	0.39	0.14	0.07
	B	0.16	0.48	0.36	0.14	0.07
*52172 Pearl / Linen	A	0.16	0.44	0.40	0.16	0.06
	B	0.16	0.48	0.36	0.16	0.06

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
**1002 Sand White	A	0.16	0.51	0.33	0.13	0.07
	B	0.16	0.46	0.38	0.13	0.07
*52171 White / Sand	A	0.17	0.52	0.31	0.16	0.07
	B	0.17	0.45	0.38	0.16	0.07
*52173 Linen / Linen		0.20	0.61	0.19	0.19	0.08
*52174 Linen / White	A	0.21	0.62	0.17	0.21	0.08
	B	0.21	0.63	0.16	0.21	0.08
**1001 Sand Grey	A	0.10	0.28	0.62	0.08	0.06
	B	0.10	0.33	0.57	0.08	0.05
*52175 Linen / Grey	A	0.11	0.43	0.46	0.11	0.05
	B	0.11	0.32	0.57	0.11	0.06
**1111 RAL 7048		0.05	0.17	0.78	0.05	0.05

Satiné 5501

Brandschutzklasse	M1	B1	Gewicht/m²	0,45kg	Dicke	0,55mm
--------------------------	----	----	-------------------	--------	--------------	--------

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0101	0.05	0.20	0.75	0.03	0.00
0102	0.06	0.32	0.62	0.03	0.10
0130	0.04	0.15	0.81	0.03	0.00

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0207	0.15	0.59	0.26	0.13	0.10
0707	0.10	0.39	0.51	0.09	0.10
3030	0.02	0.06	0.92	0.02	0.00

Satiné 21154

Brandschutzklasse	M1	Gewicht/m²	0,66kg	Dicke	0,75mm
--------------------------	----	-------------------	--------	--------------	--------

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0101	0.00	0.21	0.79	0.00	0.03
0102	0.00	0.42	0.58	0.00	0.02
0202	0.00	0.69	0.31	0.00	0.01
0210	0.00	0.53	0.47	0.00	0.02

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0707	0.00	0.39	0.61	0.00	0.02
2020	0.00	0.55	0.45	0.00	0.02
3030	0.00	0.06	0.94	0.00	0.03
Reverse side	0.00	0.34	0.66	0.00	0.02

A_e Strahlungsabsorptionsfaktor
R_e Reflexionskoeffizient Sonnenspektrum
T_e Transmissionskoeffizient Sonnenspektrum
T_v Transmissionskoeffizient sichtbares Spektrum
g-tot_e Gesamtenergiedurchlassgrad für «geschlossenen» aussenliegenden Sonnenschutz mit Verglasung, Berechnung nach SN EN 13363-1-A1, Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g=0.59, U=1.20 [W/m²K]

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

